



Tubo in PVC plastificato a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e passaggio liquidi alimentari.



SUPERFICI LISCE

\*\*\*\*\*



FLESSIBILITÀ

\*\*\*



RESISTENZA ALL'ABRASIONE

ISO 4649:<90 mm3



TEMPERATURA D'IMPIEGO

-5°C +65°C  
23°F +149°F



RESISTENZA CHIMICA

tabella PVC



RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO

\*\*\*



PER ALIMENTI

Idoneo secondo Reg. CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C, prove di migrazione eseguite a 40°C per 24 ore.

Ø INTERNO	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	SPESSORE TOTALE	PESEO	RAGGIO DI CURVATURA	PRESSIONE ESERCIZIO 1:3 23°C	PRESSIONE ESERCIZIO 1:4 23°C	PRESSIONE SCOPPIO 23°C	SOTTOVUOTO 23°C	PASSO SPIRALE	DIREZIONE SPIRALE	Ø FILO	LUNGHEZZA ROTOLI	DISPONIBILITÀ
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m h2o	mm		mm	m	
	19	28	4.5	450	80	20	15	60	9	8.5	dx	1	60	A MAGAZZINO
1	25	35.5	5.25	670	90	20	15	60	9	9	dx	1.2	60	A MAGAZZINO
	30	40.5	5.25	770	105	16	15	48	9	9.5	dx	1.2	60	A MAGAZZINO
	32	42.5	5.25	800	110	16	12	48	9	9.5	dx	1.2	60	A MAGAZZINO
	35	48	6.5	1100	125	14	10	42	9	10	dx	1.4	60	A MAGAZZINO
	38	51	6.5	1150	135	14	10	42	9	10.5	dx	1.4	30	A MAGAZZINO
	40	53	6.5	1200	140	14	10	42	9	11	dx	1.4	30	A MAGAZZINO
	45	58	6.5	1400	155	14	10	42	9	11	dx	1.4	30	A MAGAZZINO
	50	63.5	6.5	1600	170	14	10	42	9	11	dx	1.6	30	A MAGAZZINO
	60	74	7	1980	200	12	10	36	9	11	dx	1.6	30	A MAGAZZINO
	63	77	7	2050	210	12	10	36	9	11	dx	1.6	30	A MAGAZZINO
	70	85.5	7.8	2550	240	12	10	36	9	13.5	dx	2	30	SOLO SU RICHIESTA
3	76	92	8	2800	250	12	9	36	9	13.5	dx	2	30	A MAGAZZINO
	80	96	8	2850	300	10	8	30	9	14	dx	2	30	A MAGAZZINO
	90	106.5	8.25	3300	350	10	8	30	9	14	dx	2	30	A MAGAZZINO
4	102	119	8.5	3900	400	10	8	30	9	14.5	dx	2	30	A MAGAZZINO
	105	122	8.5	4000	420	10	8	30	9	14.5	dx	2	30	SOLO SU RICHIESTA
	120	138	9	4800	480	8	6	24	9	15	dx	2.5	20	A MAGAZZINO
5	127	145	9	5200	500	7	5	21	9	15	dx	2.5	20	A MAGAZZINO
	150	169	9.5	6650	600	5	3	15	9	15.5	dx	2.5	20	SOLO SU RICHIESTA
6	152	171	9.5	6700	600	5	3	15	9	15.5	dx	2.5	20	A MAGAZZINO
	200	222	11	9700	650	3	2.5	9	9	11	dx	3	10	SOLO SU RICHIESTA
8	203	225	11	10000	650	3	2.5	9	9	11	dx	3	10	SOLO SU RICHIESTA

Tutti i dati tecnici sono riferiti a una temperatura di 23°C ± 2°C (ISO 291). - Tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.